



55 – FASTGRES

Rychletuhnoucí tenkovrstvé lepidlo na keramické obklady a dlažbu – C1T

Popis výrobku / charakteristika

Lepidlo se zkrácenou dobou tuhnutí, se sníženým skluzem, s výbornou přídržností k podkladu a k lepeným prvkům. Ideální pro rychlé lepení keramických obkladů a dlažby, nenasákové mrazuvzdorné a slinuté dlažby, umělého kamene, desek z betonu nekonstantní tloušťky k pokládání keramiky do maltového lože o tloušťce 2 – 5 mm ve vnitřním i vnějším prostředí na stabilních a stálých podkladech, jako jsou beton, cementové potěry, cementové i vápeno-cementové omítky, pórobeton a neomítnuté zdivo a na plochy s teplovodním podlahovým vytápěním. Tixotropní úprava receptury snižuje skluz kladených prvků na svislých plochách. Vyhovuje evropské normě EN 12004:2007+A1:2012 pro typ C1T. Lze jej druhotně použít i pro lepení tepelných izolačních materiálů z EPS, XPS a MW.

Vlastnosti / výhody

- Rychletuhnoucí
- Odolné vodě a mrazu
- Snížený skluz
- Pro interiér i exteriér
- Vysoká přídržnost k podkladu
- Zpracovatelnost 20 minut
- Spárování obkladů stěn již po 3 hod.
- Pochůznost po 6 hodinách

Oblast použití

- Tam, kde potřebujeme zkrátit čas výstavby
- Lepení mozaiky, keramických obkladů a dlažeb, slinuté a mrazuvzdorné dlažby, obkladů a dlažeb z umělého kamene
- Na běžné minerální podklady - omítky, vyrovnávací stěrky, beton, pórobeton, neomítnuté zdivo a anhydrit a hydroizolace na bázi cementu nanášené v tekutém stavu
- Lepení obkladů na deskové materiály - sádkartonové, cementovláknité desky
- Lepení dlažby na betonové zálivky s podlahovým topením
- Lepení expandovaného i extrudovaného polystyrenu a minerální vaty

Klasifikace

C1T

dle ČSN EN 12004: 2007+A1:2012

Technické údaje

| | | |
|---|--|--|
| Základ | cementová směs, tříděný křemičitý písek, vybraná aditiva | |
| Barva | šedá | |
| Sypná hmotnost | 1 630±100 kg/m ³ | |
| Objemová hmot. čerstvé směsi | 2 030±50 kg/m ³ | |
| Objemová hmotnost zatvrdlé směsi | 1 960±50 kg/m ³ | |
| Zavadnutí | 20 min | po nanesení při 20°C a 65% rel.vlhkosti |
| Doba zpracovatelnosti | 30 min | po namíchání při 20°C a 65% rel.vlhkosti |
| Možnost korekce již usazeného prvku | ihned min | po nalepení |
| Velikost středního zrna | ≤ 0,35 mm | |
| Aplikační teplota | + 5 / +25 °C | pro vzduch, prvek i podklad |
| Tepelná odolnost | -30 /+70 °C | po vytvrzení |
| Pevnost v tahu za ohybu | ≈ 2,0 MPa | po 7 dnech |
| | ≈ 9,0 MPa | po 28 dnech |
| Pevnost v tlaku | ≈ 7,0 MPa | po 7 dnech |
| | ≈ 25,0 MPa | po 28 dnech |
| Počáteční tahová přídržnost | ≥ 0,5 MPa | ČSN EN 1348 8.2 |
| Tahová přídržnost po ponoření do vody | ≥ 0,5 MPa | ČSN EN 1348 8.3 |
| Tahová přídržnost po působení tepla | ≥ 0,5 MPa | ČSN EN 1348 8.4 |
| Tahová přídržnost po vystavení cyklům zmraznutí- rozmrazení | ≥ 0,5 MPa | ČSN EN 1348 8.5 |
| Doba zavadnutí: tahová přídržnost | ≥ 0,5 MPa | ne méně než po 20min. dle ČSN EN 1346 |

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

EXCEL MIX CZ s.r.o. Palackého 664, 281 01 Volim, Czech Republic
Tel.: +420 321 762 154, Fax.: +420 321 762 156, www.excelmix.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 27807020
DIČ: CZ27807020

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

ČSOB Kulin
ř.ú. 210826051/0300



55 – FASTGRES

Rychletuhnoucí tenkovrstvé lepidlo na keramické obklady a dlažbu – C1T

| | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Skluz | ≤ 0,5 mm | ČSN EN 1308 |
| Spárování obkladů | ≈ 3 hod | při 20°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu |
| Spárování dlažby | ≈ 6 hod | při 20°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu |
| Spotřeba záměsové vody | 19 % | tj. 4,75 lit./25 kg pytel |
| Spotřeba lepidla | ≈ 2,5 kg/m ² | při zubu stěrky 6 mm |
| | ≈ 3,4 kg/m ² | při zubu stěrky 8 mm |
| | ≈ 4,2 kg/m ² | při zubu stěrky 10 mm |

Omezení

Není vhodné pro lepení za přímého slunečního záření. Je nutné chránit před rychlým vysušením. Nepoužívat pro lepení dlažby na elektricky vytápěné rohože. Lze však použít na vytápěné podlahy s pozvolným nárůstem teploty tj. na již zalité trubkové/vodní podlahové vytápění.

Cementové lepidlo by nemělo přijít do přímého kontaktu s anhydritovým potěrem, vždy je nutné, v případě použití cementových lepidel oddělovací můstek nebo řádná penetrace. Hmota není vhodná pro chemicky agresivní prostředí.

Při teplotě pod +5 °C (vzduchu i podkladu) a při očekávaných mrazech nepoužívat!

Podklad

Vhodným podkladem pro lepení je omítnuté zdivo, zdivo z přesných tvárnic, sádrokarton, beton, cementové potěry a mazaniny s vysokým provozním zatížením včetně ploch s podlahovým teplovodním topením. Nevhodné podklady pro lepení jsou OSB a dřevotřískové desky, starý keramický obklad nebo dlažba, teraco, umakart či pevné staré nátěry (např. linkrusta) mramor, kov, sklo, dřevo, sádra, plasty, živice, laminát, tapety a umělé hmoty.

Podklad musí být suchý, rovný, dostatečně soudržný, objemově stabilizovaný, nosný a nepromrznutý, zbavený všech nečistot, prachu, mastnoty, olejů, solných a vápenných výkvětů. Pokud je podklad vlhký, bude probíhat tvrdnutí lepidla značně pomalu. Savé minerální podklady, anhydritové podlahy, sádrokarton či cementovláknité desky je vždy nutné před lepením penetrovat DISPERZNÍ PENETRAČÍ nebo KONCENTRÁTEM PRO PENETRAČNÍ NÁTĚRY ředěným dle návodu, nátěr musí zaschnout. Provéřte existenci dilatačních spár v podkladu a zajistěte jejich příznání v dlažbě stejně jako možnost obvodové dilatace, především u ploch s podlahovým topením.

Příprava pro lepení

Při lepení je nutné zajistit teplotu prostředí, podkladu, keramických i lícových prvků v rozsahu od +5°C do +25°C. Pro práci potřebujeme kromě kladečského nářadí také rotační míchadlo s vrtačkou, nádobu na míchání malty, zubovou stěrku pro nanášení malty se zubem 6 mm až 10 mm. Při volbě zubu stěrky je nutné respektovat i rovinnost podkladu a dezén rubové strany lepených prvků.

Rozmíchání směsi

Suchou směs důkladně promíchejte (min. 5 minut) s čistou studenou vodou splňující ČSN EN 1008 v poměru cca 0,19 lit. na 1 kg suché směsi (tj. cca 4,75 lit. vody na 25 kg pytel) v hladkou homogenní hmotu. **Po promíchání nechte maltu 2 minut odstát a opět promíchejte.** Po dobu zpracování nedolévat další vodu. Správně zamíchaná směs po nanesení zubovou stěrkou ulpí na podkladu a podrží si profil zubů, nesmí se roztékat. Při použití rotačního míchadla nepřekračujte cca 200 otáček za minutu a vrtuli míchadla držte stále pod hladinou (zabraňte napěnění přimícháním vzduchu). **Je zakázáno přidávat jakékoliv další přísady.**

Lepení obkladů a dlažby

Podklad ani dlaždice nenamáčejte! Při lepení venkovní zpravidla slinuté, mrazuvzdorné dlažby doporučujeme nanést tenkou vrstvu lepidla hladkou stranou hladítka také na dlaždici. Větší vrstvu lepidla naneste na penetrovaný podklad rovnou stranou stěrky. Rozetřete potřebné plošné množství malty zubovou stranou stěrky. Dlaždice pokládejte do malty kroutivým přitlačením, u dlažeb použijte poklep gumovou paličkou. **Ověřte vždy pokrytí zadní strany dlaždice lepicí maltou odtržením první položené dlaždice – zadní strana dlaždic musí být u svislých obkladů pokrytá lepicí maltou minimálně na 75 % plochy, u vnitřních dlažeb minimálně na 85 % a u venkovních dlažeb minimálně na 95 % plochy.**

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

EXCEL MIX CZ s.r.o., Palackého 664, 281 01 Volim, Czech Republic
Tel.: +420 321 762 154, Fax.: +420 321 762 156, www.excelmix.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 27807020
DIČ: CZ27807020

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

ČSOB Kulin
b.ú. 210826051/0300



55 – FASTGRES

Rychletuhnoucí tenkovrstvé lepidlo na keramické obklady a dlažbu – C1T



Tuto zkoušku provádějte náhodně i v průběhu kladení. Lepicí maltu roztírejte jenom na plochu, která se dá obložit v průběhu doby zavaznutí tj. max. do 20 minut (otevřený čas po nanesení lepidla na podklad) – pozor na zaschnutí povrchu lepicí malty. Není vhodné pro lepení za přímého slunečního záření. Je nutné chránit před rychlým vysušením. Doba zpracovatelnosti malty v nádobě je cca 30 minut od zamíchání s vodou. Za zvýšených teplot okolního vzduchu, lepeného prvku nebo podkladu vlhkostí a prouděním okolního vzduchu je tento čas výrazně kratší. V případě, že lepidlo zavadne, je potřeba jej v celé vrstvě stáhnout z podkladu a nanést nové lepidlo. **Zatuhlou směs není možné znovu ředit a dále použít.**

Obklady stěn je možné spárovat po 3 hodinách a dlažbu nejdříve po 6 hodinách. Při lepení venkovní zpravidla slinuté, mrazuvzdorné dlažby doporučujeme nanést na dlaždici tenkou vrstvu lepidla hladkou stranou hladítka. Větší vrstvu lepidla pak naneste na podklad hladkou stranou hladítka a pročesejte zubovou stranou hladítka o rozměrech zubů min. 6x6 mm. Spárování provádějte min. po 3 až 6 hod. od nalepení posledního prvku.

Pozn.: Dlaždice s vysoce kompaktním střepem, nasákavosti max. 0,5%, se označují jako mrazuvzdorné, jejichž povrch může být hladký, leštěný, pololeštěný (satinato), reliéfní, imitace přírodních kamenů apod. Tyto dlaždice jsou vhodné nejen pro použití do interiéru, ale především v exteriérech.

Upozornění

Dodatečné přidávání jakýchkoliv přísad, kameniva nebo pojiva k hotové směsi nebo její prosévání je nepřijatelné. Při práci s cementovým lepidlem chraňte okolní plochy proti znečištění. Hliníkové a eloxované ukončovací lišty okamžitě očistěte. V případě lepení obkladů bez povrchové úpravy (glazury) např. přírodního kamene jako břidlice, pískovec a podobně obtížně čistitelný povrch je nezbytně nutné dbát zvýšené opatrnosti při pokládce, aby nedošlo k jejich potřísnění. Cementové lepidlo z těchto ploch lze odstranit velmi obtížně a pouze mechanicky. Neručíme za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Čištění

Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Balení

Papírové pytle s PE vložkou 25 kg / 1 paleta - 48 pytlů / 1200 kg

Skladovatelnost

Skladujte v chladném a suchém prostředí na paletě nebo dřevěném roštu v původním neporušeném obalu, chráněné před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Použitelnost 1 rok od data výroby, uvedeného na obalu.

Platnost TL č. 55

Aktualizováno dne: 08.01.2016

Číslo vydání: 3

Výrobek v záruční době odpovídá uvedené klasifikaci a výrobnímu etalonu. Informace a poskytnuté údaje v tomto technickém listě spočívají na našich dlouholetých zkušenostech, výzkumu, vývoji, objektivním testování a praktickým používáním daného výrobku. Předpokládáme, že jsou spolehlivá a odpovídají nejnovějším poznatkům. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek použit ve stavbě, ani znát zamýšlené metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, bez předchozí konzultace s technickým oddělením společnosti. Výše uvedené údaje jsou pouze všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

EXCEL MIX CZ s.r.o., Palackého 664, 281 01 Volim, Czech Republic
Tel.: +420 321 762 154, Fax.: +420 321 762 156, www.excelmix.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 27807020
DIČ: CZ27807020

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

ČSOB Kulin
b.ú. 210826051/0300