

Kdo s ní pracoval, se zamiloval.

- Rychletuhnoucí
- Zpracovatelnost
3 – 10 minut
- K ručnímu zpracování
- Elektroinstalace,
stavební
a malířské práce
- Pro výrobu
sádrových forem



STAVEBNÍ SÁDRA

Velmi rychlé sádrové pojivo



Rychloopravná sádrová hmota určená pro stavební práce, opravy, montážní, instalátérské, malířské a štukatérské práce, rekonstrukce a finální úpravy, pro výrobu prefabrikovaných dílců a malt v interiérech budov. Vhodná také pro výrobu sádrových forem.

Sádrové pojivo (stavební sádra) pro okamžité použití nebo pro další zpracování, pro použití v interiérech budov.

Vlastnosti / výhody	<ul style="list-style-type: none"> • Minerální pojivo • Extrémně rychlý nárůst mechanické pevnosti • Sádrované prvky jsou téměř okamžitě znehybněné a stabilizované proti pohybu • Krátká doba zavadnutí umožňuje rychlé znehybnění kotveného prvku, bez nutnosti použití dodatečných fixačních prvků • Výrobek s extrémně snadným a jednoduchým použitím a následným profilováním (je tvárný)
Oblast použití	<ul style="list-style-type: none"> • Drobné opravy na povrchu stěn a stropů v interiérech budov např. vyplňování plošných nerovností, sádrování děr po hmoždinkách atd. • U montážních prací např. usazování hliníkových lišt se sítkou, lepení omítníků před nahazováním sádrových omítek, spojování a stabilizování sádrových prvků • Instalační práce např. vsazování podomítkových elektroinstalačních krabic, sádrování drážek pro elektroinstalační rozvody aj. • Na omítnuté i neomítnuté zdivo z keramických pálených prvků, vápenopískových cihel, klasického betonu nebo pórobetonu a také na cementové nebo vápenocementové omítky vč. heraklitových desek • Použití pouze v interiérech budov
Klasifikace	A1 podle ČSN EN 13279-1
Počátek tuhnutí	> 3 min.
Doba zpracovatelnosti	10 min.
Konec tuhnutí	< 20 min.
Dávkování vody	60 %
Maximální vlhkost prostředí	do 70% RH
Aplikační teplota	+ 5 / +25 °C pro vzduch, prvek i podklad
Obsah síranu vápenatého (CaSO4)	> 50 %
Balení	Papírové pytle 2 kg / 1 paleta - 480 pytlů / 960 kg
	Papírové pytle 15 kg / 1 paleta - 66 pytlů / 990 kg
	Papírové pytle 30 kg / 1 paleta - 35 pytlů / 1050 kg

Kontaktní údaje:

EXCEL MIX, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic
Tel.: +420 321 762 154, Fax: +420 321 162 156, www.excelmix.cz

Identifikační údaje:

IČ: 27607020
DIČ: CZ27607020

Bankovní spojení:

ČSOB Kolín
č.ú. 210826951/0300